


# TECHNISCHE FICHE

 0749	Ravago Plastics nv Moerenstraat 89		<b>BOUWFOLIE</b>	
	B - 2370 Arendonk		EN 13967	0749 - CPD - 0100

<b>Productbeschrijving en toepassing</b>	
Producttype	Low density polyethyleenfolie gefabriceerd uit regranulaten
Productnaam	Transparant - Ecoclair - Ecomix - Recyfol
Productbeschrijving	Flexibele banen voor waterafdichting - Type A
Toepassing	Kunststof banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof voor kelder -en funderingsafdichtingen

<b>Eigenschappen</b>					
		Tolerantie	Testmethode	Eenheid	Verklaring
Dikte	min - max	+ / - 10 %	EN 1849-2	mm	0,035 - 0,250
Lengte	min - max	+ / - 5 %	EN 1848-2	m	> 10 m
Breedte	min - max	+ / - 5 %	EN 1848-2	cm	150 - 600
Gewicht	min - max	+ / - 10%	EN 1849-2	kg	3 - 120
Karakteristieken			Testmethode	Eenheid	Verklaring
Densiteit			EN ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0,92
Waterdichtheid folie*			EN 1928	2 kPa	Conform
Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën			EN 1847		NPD
Duurzaamheidstest warmteverhouding			EN 1296		NPD
Reactie op brand			EN 13501-1		F
Scheurweerstand - lengte			EN 12310-1	N	>15
Scheurweerstand - dwars			EN 12310-1	N	>12
Treksterkte - lengte			EN 12311-1	MPa	>0,21
Treksterkte - dwars			EN 12311-1	MPa	>0,12
Statische weerstand t.o.v. beton - 25 kg			EN 12730		Geen perforatie
Impact weerstand op alu			EN 12691	MM	≥ 1.500 mm
Overlapverbinding			EN 12317 - 2		NPD

\* Resultaten waterdichtheid gelden enkel voor folie en niet voor dichtheid overlappingsen